



認定番号 2307-029001-81

認定合格証

緊結部付布材

T-18F


(T-18	T-15F	T-15	T-135
T-12F	T-12	T-10	T-09F
T-09	T-075F	T-075	T-06F
T-06	T-05	T-04	T-045F
T-045	T-035	T-03F	T-03
T-0245	T-02	T-016	T-015
T-1145-NU	T-09-NU	T-065-NU	T-0945-DS
T-052)			

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2307-029001-8101

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊 盛 男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付布材 T-18F 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年6月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上				平均値 10.0 kN以上	

(2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0	0	0	—
強度[kN]	24.40	23.32	20.66	19.03	22.06	21.8
認定基準による値	すべり量					5mm 以下
	強度					強度 9.00 kN 以上 平均値 10.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし